

Gaine thermorétractable à paroi fine Heatshrinkable thin wall tubing

Polyoléfine très flexible sans PBBOS/PBBES/PBBS

Very flexible polyolefin without PBBOS/PBBES/PBBS

Grade industriel & militaire - Industrial & military purpose

PLF 103

Spécifications industrielles internationales - International industrial specifications :

SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 1 & 3 (transparent-clear : classe 2)

UL 224 125°C VW1 600V, RoHS



Auto-extinguible - Self-extinguishible

Rétreint 3/1 à partir de - Shrink ratio 3/1 starting at : +70°C

Température pour rétreint complet - Fully recovery temperature : +100°C

Température d'utilisation - Operating temperature : -55°C / +135°C

Couleurs standard : Noir, rouge, jaune, bleu, blanc, vert, transparent

Standard colors : Black, red, yellow, blue, white, green, clear

Couleurs non standard : Gris, violet, orange, marron, vert/jaune

Non standard colors : Violet, orange, brown, yellow/green



Références References	Diamètre - Diameter	Epaisseur paroi nominale Nominal wall thickness	Conditionnement - Packaging	
	Expans. mini - Recouv. maxi		Bobine	Quantité barres
	Mini expanded - Maxi recovered		Spool	Lengths quantity
	mm	mm	m	1,22 m
PLF 103 1,5/0,5	1,5 / 0,5	0,45	200	50
PLF 103 3/1	3,0 / 1,0	0,55	200	50
PLF 103 6/2	6,0 / 2,0	0,60	100	25
PLF 103 9/3	9,0 / 3,0	0,75	100	25
PLF 103 12/4	12,0 / 4,0	0,80	50	25
PLF 103 18/6	18,0 / 6,0	0,90	50	25
PLF 103 24/8	24,0 / 8,0	1,20	50	15
PLF 103 39/13	39,0 / 13,0	1,25	50	10

Découpe de manchons à la demande - Cutting available on request