

Gaine thermorétractable à paroi fine

Heatshrinkable thin wall tubing

Polyoléfine flexible enduite d'adhésif thermofusible

Flexible polyolefin, dual wall adhesive lined

Grade industriel - Industrial purpose

CPDW 100

Spécifications industrielles internationales - International industrial specifications :

SAE-AMS-DTL-23053/4

UL 224 VW1 600V, RoHS

Auto-extinguible - *Self-extinguishible*

Rétreint 3/1 à partir de - *Shrink ratio 3/1 starting at : +80°C*

Température pour rétreint complet - *Fully recovery temperature : +120°C*

Température d'utilisation - *Operating temperature : -45°C / +105°C*

Couleur standard : Noir

Standard color : Black

Couleurs non standard : Sur demande

Non standard colors : Available on request



Références <i>References</i>	Diamètre - <i>Diameter</i>	Épaisseur paroi nominale <i>Nominal wall thickness</i>	Conditionnement - <i>Packaging</i>	
	Expans. mini - Recouv. maxi <i>Mini expanded - Maxi recovered</i>		Bobine <i>Spool</i>	Barres <i>Lengths</i>
	mm	mm	m	1.22 m
CPDW 100 3/1	3,0 / 1,0	1,00	150	50
CPDW 100 6/2	6,0 / 2,0	1,00	75	25
CPDW 100 9/3	9,0 / 3,0	1,40	60	25
CPDW 100 12/4	12,0 / 4,0	1,60	60	25
CPDW 100 18/6	18,0 / 6,0	2,15	60	25
CPDW 100 24/8	24,0 / 8,0	2,40	60	15
CPDW 100 39/13	39,0 / 13,0	2,40	30	10

Découpe de manchons à la demande - *Cutting available on request*