

Gaine thermorétractable à paroi fine

Heatshrinkable thin wall tubing

Polyoléfine flexible enduite d'adhésif thermofusible

Flexible polyolefin, dual wall adhesive lined

Grade industriel - Industrial purpose

CPDW 104

Spécifications industrielles internationales - International industrial specifications :

SAE-AMS-DTL-23053/4

UL 224 VW1 600V, RoHS

Auto-extinguible - *Self-extinguishible*

Rétreint 4/1 à partir de - *Shrink ratio 4/1 starting at : +80°C*

Température pour rétreint complet - *Fully recovery temperature : +120°C*

Température d'utilisation - *Operating temperature : -45°C / +105°C*

Couleur standard : Noir

Standard color : Black

Couleurs non standard : Sur demande

Non standard colors : Available on request



Références <i>References</i>	Diamètre - <i>Diameter</i>	Épaisseur paroi nominale <i>Nominal wall thickness</i>	Conditionnement - <i>Packaging</i>	
	Exoans. mini - Recouv. maxi <i>Mini expanded - Maxi recovered</i>		Bobine <i>Spool</i>	Barres <i>Lengths</i>
	mm	mm	m	1.22 m
CPDW 104 4/1	4,0 / 1,0	1,00	150	50
CPDW 104 8/2	8,0 / 2,0	1,00	75	25
CPDW 104 12/3	12,0 / 3,0	1,40	60	25
CPDW 104 16/3	16,0 / 3,0	1,60	50	25
CPDW 104 24/6	24,0 / 6,0	2,15	50	15
CPDW 104 32/8	32,0 / 8,0	2,40	25	10
CPDW 104 52/13	52,0/13,0	2,40	25	10

Découpe de manchons à la demande - *Cutting available on request*