

Gaine thermorétractable à paroi fine

Heatshrinkable thin wall tubing

Elastomère flexible fluoré

Flexible fluoroelastomer

Utilisation à haute température - High operating temperature

Résistant au gasoil, lubrifiants, acides, solvants - Fuel, lubricants, acids, solvents resistant

VITON®

Spécifications industrielles internationales - International industrial specifications :

SAE-AMS-DTL-23053/13

UL, VW-1



Auto-extinguible - *Self-extinguishible*

Rétreint 2/1 - *Shrink ratio 2/1*

Température pour rétreint complet - *Fully recovery temperature : +175°C*

Température d'utilisation - *Operating temperature : -55°C / + 200°C*

Couleur standard : Noir - *Standard color : Black*



Références <i>References</i>	Diamètre - <i>Diameter</i>	Épaisseur paroi nominale <i>Nominal wall thickness</i>	Conditionnement <i>Packaging</i> Bobine - <i>Spool</i>
	Expans. mini - Recouv. maxi		
	<i>Mini expanded - Maxi recovered</i> mm		
VITON 1/8	3,2 / 1,6	0,76	50
VITON 3/16	4,8 / 2,4	0,90	50
VITON 1/4	6,4 / 3,2	0,90	50
VITON 3/8	9,5 / 4,8	0,90	50
VITON 1/2	12,7 / 6,4	1,10	30
VITON 3/4	19,0 / 9,5	1,30	30
VITON 1	25,4 / 12,7	1,65	30
VITON 1 1/2	38,0 / 19,0	1,90	15

VITON® est une marque enregistrée de DUPOND de NEMOURS and Co. Inc pour la matière première

VITON® is a registered trademark of DUPOND de NEMOURS and Co. Inc for the raw material