

Gaine thermorétractable à paroi épaisse

Heatshrinkable thick wall tubing

Polyoléfine enduite d'adhésif thermofusible

Polyolefin adhesive lined

Gaine à fort pouvoir de rétreint 6/1 - High shrink ratio tubing : 6/1

XGHR-A



Rétreint - *Shrink ratio* : 6/1

Température pour rétreint complet - *fully recovery temperature* : +120°C

Température d'utilisation - *Operating temperature* : -55°C / +110°C

Couleur standard : Noir - *Standard color* : Black

| Références <i>References</i> | Diamètre - <i>Diameter</i> Expans. mini - Recouv. maxi <i>Mini expanded - Maxi recovered</i> mm | Epaisseur paroi nominale <i>Nominal wall thickness</i> mm | Barres <i>Lengths</i> mm |
|---------------------------------|--|---|--------------------------------|
| XGHR-A 19/3,2 | 19,0 / 3,2 | 3,20 | 1200 |
| XGHR-A 33/5,5 | 33,0 / 5,5 | 3,40 | 1200 |
| XGHR-A 44,4/7,4 | 44,0 / 7,4 | 3,60 | 1200 |
| XGHR-A 50,8/8,3 | 50,8 / 8,3 | 4,80 | 1200 |
| XGHR-A 69,8/11,7 | 69,8 / 11,7 | 4,80 | 1200 |
| XGHR-A 88,9/17,1 | 88,9 / 17,1 | 4,80 | 1200 |
| XGHR-A 119,4/22,9 | 119,4 / 19,8 | 4,80 | 1200 |
| XGHR-A 235/40 | 235,0 / 40,0 | 4,80 | 1200 |

Découpe de manchons à la demande - *Cutting available on request*