

Gaine rétractable à froid en EPDM

XCST



Caoutchouc EPDM noir
Installation facile et rapide
Utilisation sur tous types de câbles à isolation synthétique et caoutchouc
Isolation jusqu'à 1000V
Réparation de câbles
Étanchéité
Aucun outil nécessaire pour la mise en place



Références	Diamètre mm	Diamètre d'utilisation mm	Longueur mm
XCST 9/25	20	9 - 25	203 - 280
XCST 11/35	30	11 - 35	152 - 203 - 230 - 280
XCST 13/40	33	13 - 40	152 - 203 - 254 - 305 - 406 - 457
XCST 18/53	46	18 - 53	152 - 180 - 203 - 254 - 305 - 457
XCST 22/60	51	22 - 60	254
XCST 24/70	63	24 - 70	152 - 180 - 230 - 305 - 330 - 355 - 457
XCST 28/80	70	28 - 80	325
XCST 33/104	94	33 - 104	203 - 229

Fiche technique

Propriétés	Valeur
Résistance à la traction	11,8 Mpa
Résistance à la rupture	10,05 Mpa
Allongement à la rupture	720%
Résistance à la moisissure	passé
Absorption d'eau	3,0%
Résistance à la déchirure	38KN/m
Résistivité diélectrique	14,5kV/mm
Dureté	45 Shore A

